

07 Antikor

Zastavuje a neutralizuje rez

Vlastnosti:

- Spolehlivá ochrana proti korozi pro všechny díly ze železa a oceli
- Zastaví rez již v počáteční fázi a vytvoří šedočernou reakční vrstvu, pod kterou nedochází k další korozi
- Stávající rez je zablokována a tím neaktivní
- Pod nátěrem již nevzniká žádná rez
- Přelakovatelný
- Pro vnitřní a vnější použití
- Spotřeba materiálu: cca. 0,2 - 0,3 l / m² na hladkém povrchu
- Suchý ochranný film je odolný proti poškrábání
- Zlepšuje přilnavost krycích barev
- Snadné a rychlé použití
- Dlouhodobě chrání
- Ekonomický v použití

Rozsah použití:

- Tam, kde má být snadno a rychle zastavena rez a zajištěna trvalá ochrana před rzi
- Pro přípravu nových nátěrů na zrezivělé železné a ocelové díly
- Opravy a údržbářské práce v celém průmyslu, autoprůmyslu, řemesla.

Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Místo, které má být ošetřeno Antikorem zbavte ocelovým kartáčem silnějších vrstev rzi a odmastěte. Antikor před použitím řádně promíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem, nebo stříkáací pistolí (upravte viskozitu). V případě silné koroze naneste po cca. 60-ti minutách druhou vrstvu. Po 18 – 25 hodinách je nátěr suchý a může být nanášen případný jiný nátěr. Nepoužívejte při teplotách nižších než +8°C. Ideální je použití při teplotách 10-25°C. Nenanášejte na přímém slunečním světle a při dešti. Náradí ihned po použití omyjte vodou. Po 30-ti minutách je nátěr odolný prachu, po 60-ti minutách je odolný doteku. Přelakovatelný po cca 5-6 hodinách. Skladovatelný po dobu asi 12-ti měsíců.

Dodání :

Plechovka 1l, 5L, 10l

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu!

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.

WWW.GECO-CHEM.CZ